

# Serie Marmi

Alabastro, Bianco, Mare, Greige, Nero, Fiume



## Datos Técnicos

Technical Data

Clasificación de acuerdo a normas ISO – Grupo Bla – ISO 13006  
Classification in accordance with ISO standards – Group Bla – ISO 13006

Características Characteristics	Norma de Referencia Norm of reference	Valor Requerido Required value		
Absorción de agua Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0.5%	≤ 0.4%	
Espesor Thickness	ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %*	
Rectilineidad de los lados Straightness of sides	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.25 %	
Ortogonalidad Rectangularity	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.20 %	
Planaridad Flatness	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.30 %	
Largo y ancho Length and width	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.20 %	
Resistencia a la flexión Bending strength	ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia de los colores a la luz Color resistance to light	DIN 51094	No deben presentar variación apreciable Must not produce noticeable colour variation	Inalterable Unalterable	
Resistencia a la helada Frost resistance	ISO 10545-12	Requerida Required	Resiste Resistant	
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13	No atacable Unaffected	Resiste Unaffected	
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Ningún daño No damage	Resiste Resistant	
Resistencia a la mancha Stain resistance	ISO 10545-14		Clase 5 Class 5	
Resistencia a la abrasión profunda Deep abrasion resistance	ISO 10545-6	Vol < 175 mm <sup>3</sup>	< 135 mm <sup>3</sup>	
Coeficiente de fricción Coefficient of friction	ASTM C 1028	μ ≥ 0.42	Unpolish 0,58	Polish 0,56

Clasificación de acuerdo a la Guía de Variación de Tonos de la CTDA: V3  
Classification according to CTDA Color Shade Variation Guide: V3

\*Espesor de referencia 60x60 9,8mm Nat; 9.0 mm Pul; 90x90 10,8mm Nat; 10.0 mm Pul

\*Referenced thickness 60x60 9,8mm Unpol; 9.0 mm Pol; 90x90 10,8 mm UnPol; 10.0 mm Pol

**Leopoldo Ayr**  
Jefe de Calidad

**Alejandro Renghini**  
Gerente de producción

Pilar, 24 de Febrero de 2017.