

# Serie Pietra Augustus

Fendi, Lava, Naturale, Terra



## Datos Técnicos

Technical Data

Clasificación de acuerdo a normas ISO – Grupo Bla – ISO 13006  
 Classification in accordance with ISO standards – Group Bla – ISO 13006

Características Characteristics	Norma de Referencia Norm of reference	Valor Requerido Required value	ILVA 			
<b>Absorción de agua</b> <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	≤ 0.5%	≤ 0.5%			
<b>Planaridad</b> <i>Flatness</i>	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.40 %			
<b>Largo y ancho</b> <i>Length and width</i>	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50 %			
<b>Espesor</b> <i>Thickness</i>	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 % **			
<b>Resistencia a la flexión</b> <i>Bending strength</i>	ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>			
<b>Dureza superficial (escala Mohs)</b> <i>Surface hardness (Mohs scale)</i>	EN 101	≥ 5 MOHS	8			
<b>Resistencia a la abrasión superficial (método PEI)</b> <i>Resistance to surface abrasion (PEI method)</i>	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante <i>According to manufacturer</i>		NAT	TXT	SLAP
			Fendi	5	5	4
			Lava	4	4	3
			Naturale	4	4	4
Terra	4	4	4			
<b>Resistencia a la helada</b> <i>Frost resistance</i>	ISO 10545-12	Requerida <i>Required</i>	Garantizada <i>Guaranteed</i>			
<b>Resistencia química</b> <i>Chemical resistance</i>	ISO 10545-13	No atacable <i>Unaffected</i>	Resiste <i>Unaffected</i>			
<b>Resistencia al cuarteo</b> <i>Crazing resistance</i>	ISO 10545-11	Requerida <i>Required</i>	Resiste <i>Resistant</i>			
<b>Coefficiente de fricción Dcof</b> <i>Coefficient of friction Dcof</i>	ASTM C 1028	μ ≥ 0.42	Nat 0,53 Txt 0,50			

\* Producto testeado:

\* Tested product:

\*\* Espesor de referencia 15x90 y 22.5x90 9.3 mm;

\*\* Referenced thickness 15x90 y 22.5x90 9.3 mm;

Grado de Destonización: V3

**Leopoldo Ayr**  
Jefe de Calidad

**Alejandro Renghini**  
Gerente de producción

Pilar, 24 de Febrero de 2017.