


Datos Técnicos

Technical Data

Clasificación de acuerdo a normas ISO – Grupo Bla – ISO 13006
Classification in accordance with ISO standards – Group Bla – ISO 13006

Características <i>Characteristics</i>	Norma de Referencia <i>Norm of reference</i>	Valor Requerido <i>Required value</i>	
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	≤ 0.5%	≤ 0.5%
Planaridad <i>Flatness</i>	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.40 %
Largo y ancho <i>Length and width</i>	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50 %
Espesor <i>Thickness</i>	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 % **
Resistencia a la flexión <i>Bending strength</i>	ISO 10545-4	35 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
Dureza superficial (escala Mohs) <i>Surface hardness (Mohs scale)</i>	EN 101	≥ 5 MOHS	6
Resistencia a la abrasión superficial (método PEI) <i>Resistance to surface abrasion (PEI method)</i>	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante <i>According to manufacturer</i>	Cool 5
			Glam 4
			Lounge 4
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	ISO 10545-12	Requerida <i>Required</i>	Garantizada <i>Guaranteed</i>
Resistencia química <i>Chemical resistance</i>	ISO 10545-13	No atacable <i>Unaffected</i>	Resiste <i>Unaffected</i>
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	ISO 10545-11	Requerida <i>Required</i>	Resiste <i>Resistant</i>
Coefficiente de fricción Dcof <i>Coefficient of friction Dcof</i>	ASTM C 1028	μ ≥ 0.42	0,58 – 0,60

**Espesor de referencia 60x60 8,7mm y 30x60 8,7mm;

**Referenced thickness 60x60 8,7mm y 30x60 8,7mm;

Grado de Destonización: V2

Shade Variation Index: V2

Leopoldo Ayr
Jefe de Calidad

Alejandro Renghini
Gerente de producción

Pilar, 24 de Febrero de 2017.